



SCHEDA TECNICA PELLICOLA	SFSatin (ECO)
TIPOLOGIA	PELLICOLA PRIVACY, SATINATA OPACIZZANTE BIANCA
ENERGIA TOTALE RESPINTA	30%

## CARATTERISTICHE

Riflessione Solare	21%	Coefficiente "u" (EN637W/m2.°K)	5,60
Assorbimento Solare	18%	Emissivita'	0,89
Trasmissione Solare	61%	Applicazione	interna
Trasmissione U.V.	5%	Classificazione	M1
Luce Visibile Trasmessa	60%		
Riduzione Abbaglio	27%	Spessore	60μ
Fattore Solare	0,70	Garanzia (demetallizzazione e screpolatura)	3 anni

Tipologia di vetro su cui applicare	Vetro singolo, vetro singolo colorato, vetro camera, vetro camera colorato
	Vetro camera basso emissivo, Vetro singolo laminato, Vetro camera laminato